



FORMULARIO

Código: FR-020

Fecha de Revisión: 25/03/22

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Revisión: 4

Pág.: 1 de 1

PRODUCTO: Pintura De Aluminio Base Asfáltica**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura metalizada, compuesta a base de resinas Hidrocarburica, asfalto, solventes y pasta de aluminio con Leafing de alta calidad, formulada especialmente para reflejar la luz solar, reduciendo así el efecto del calor en la superficie donde es aplicada; proporciona una excelente protección en superficie metálicas

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 galones, Cuñete de 5 galones y Envases de 4 y 1 galón. (3.785 L).

COLORES DISPONIBLES

Aluminio

USOS

Se utiliza como protección y acabado final en impermeabilizaciones

RENDIMIENTO o CUBRIMIENTO

1galón cubre aprox. 15 m²

CARACTERÍSTICAS

Contiene pasta de aluminio que le brinda excelente acabado, durabilidad y refresca la superficie donde es aplicado, ya que los rayos de sol son repelados por el aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto se verifica que la superficie se encuentre limpia, libre de polvo, y que presente un acabado seco.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

Se aplica en frío con rodillo, cepillo, brocha o pistola

Antes de su aplicación el producto debe ser mezclado manualmente hasta homogenizar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 25±1°C	N/A	N/A	INTERNA	liquida		Visual
Densidad a 25±1°C	D 70	737	INTERNA	3,20	3,40	Kg/Gal
Contenido de material no volátil	D 2832	680	INTERNA	10	30	%
Viscosidad Brookfield a 25±1°C, Aguja 1, factor por multiplicar 5,20rpm.	D-2196	577	INTERNA	10	30	cP
Secamiento al tacto a 25±1°C,	D 1640	690	INTERNA	--	50	Minutos
Secamiento libre de huellas a 25±1°C	D 1640	690	INTERNA	--	24	Horas
Color en pintura	N/A	N/A	INTERNA	Aluminio		Visual
Leafing	N/A	N/A	INTERNA	50	100	%