PRODUCTO: INTERPRIMER PRO REPARAMANTO

DESCRIPCIÓN

El INTERPRIMER PRO REPARANTO bituplast es un impermeabilizante y acondicionador acuoso listo para usar, formulado a base de emulsión asfáltica, espesantes minerales y aditivos modificadores de viscosidad. Presenta una consistencia semilíquida a pastosa, suave y homogénea de secado rápido. Diseñado específicamente para regenerar, sellar y reparar impermeabilizaciones antiguas de mantos asfálticos envejecidos, así como para la impermeabilización de losas y placas de concreto nuevas.

PRESENTACIÓN

Cuñete de 5 galones (18.9 L).
Cuñete de 4 galones (15.1 L
Almacenamiento: Conservar en sus envases originales herméticamente cerrados, en áreas frescas, secas y bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.

COLORES DISPONIBLES

Marrón oscuro en estado húmedo / Pasa a **Negro denso** al curar por completo

USOS

Restauración de Mantos Asfálticos: Mantenimiento y reparación de capas de impermeabilización antiguas compuestas por mantos bituminosos expuestos o deshidratados por el sol.
Placas y Losas Nuevas: Impermeabilización y sellado directo sobre sustratos de concreto, mortero y mampostería.
Áreas diversas: Sellado protector en cubiertas, techos, terrazas, jardineras, parapetos y paredes con presencia de humedad.

RENDIMIENTO o CUBRIMIENTO

1 galón cubre hasta **14 m^2** en una mano de producto y hasta **7 m^2** en dos manos de producto, según la porosidad de la superficie. Se recomienda aplicar dos manos de producto, una en sentido longitudinal y otra en sentido transversal, indistintamente.

CARACTERISTICAS

Limpieza: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, tierra, moho, escombros o material suelto que comprometa la adherencia del producto.
Lavado de Mantos Viejos: En superficies asfálticas antiguas, remover el polvillo o arenilla desprendida mediante barrido o lavado a presión y dejar secar.
Condición de Humedad: Debe aplicarse sobre superficies secas a ligeramente húmedas (sin estancamientos ni empozamientos de agua).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza: La superficie debe estar estructuralmente sana, libre de polvo, grasa, aceites, partes sueltas, moho o contaminantes que inhiban la adherencia.

Lavado de Mantos Viejos: En superficies asfálticas antiguas, remover el polvillo o arenilla desprendida mediante barrido o lavado a presión y dejar secar.

Condición de Humedad: Debe aplicarse sobre superficies secas a ligeramente húmedas (sin estancamientos ni empozamientos de agua)

Homogeneización: Agite muy bien el producto en su envase original antes de usar hasta lograr una mezcla uniforme.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

Homogeneización: Mezclar y revolver bien el contenido del envase antes de aplicar para asegurar una consistencia uniforme. No se recomienda diluir el producto.

PRODUCTO: INTERPRIMER PRO REPARAMANTO

Herramientas: Aplicar en frío utilizando haragán de goma, cepillo de cerda suave o brocha. Para zonas de difícil acceso (ranuras, esquinas, medias cañas, remates) usar brocha.

Procedimiento:

- Aplicar una primera capa continua.
- Dejar secar aproximadamente 3 horas entre capas.
- Aplicar la segunda capa en sentido perpendicular (cruzado) a la primera para garantizar un sellado homogéneo.

Restricción Climática: Al ser un producto base agua, no debe aplicarse si la lluvia es inminente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 25ºC ±2ºC	N/A	N/A	INTERNA	Semi-liquida		VISUAL
Densidad a 25±1 ºC	D 70	737	N/A	3,50	4,10	kg/ gal
Contenido de material no volátil	D 2832	680	N/A	50	62	%
Viscosidad Brookfield 25ºC ±2ºC, Aguja 7, factor por multiplicar 2000, 20 rpm	D-2196	577	N/A	7.000	13.000	cP
Secamiento al tacto a 25 ±1ºC	D 1640	690	INTERNA	---	8	min
Secamiento libe de huellas a 25±1ºC	D 1640	690	INTERNA	---	3	h